

フォルテックエンジンオイルテクニカルデータ（一般性状）

試験項目/SPEC	HYPER REV 5w-50	HYPER REV 0w-20	HYPER	TURBO	NA-V 5w-40
粘度指数	183	172	191	185	183
引火点	240	228	244	248	240
流動点	-40.0	-50.0	-50.0	-45.0	-47.5
動粘度40°C mm ² /s	110.9	44.15	160	110.9	93.26
動粘度100°C mm ² /s	18.24	8.462	25.05	18.33	15.90
試験項目/SPEC	NA-V 5w-30	NA 0w-40	NA 0w-30	RALLY ART E	DIESEL
粘度指数	168	181	173	183	159
引火点	236	240	240	242	234
流動点	-47.5	-45.0	-45.0	-32.5	-40.0
動粘度40°C mm ² /s	63.66	81.91	61.35	98.69	93.52
動粘度100°C mm ² /s	11.08	14.22	11.01	16.61	14.39
試験項目/SPEC	Version-S 5w-30	Version-S 5w-40	Version-S 15w-50	ECO-SPO	-
粘度指数	164	172	154	176	-
引火点	244	248	248		-
流動点	-50.0	-50.0	-40.0		-
動粘度40°C mm ² /s	62.37	77.45	141.9	45.42	-
動粘度100°C mm ² /s	10.75	13.15	19.17	8.765	-

フォルテックギアオイルテクニカルデータ（一般性状）

試験項目/SPEC	R・GEAR 75w-90	SPEC-R	R・GEAR 75w-140	COMP-R	R・GEAR 80w-140
粘度指数	190	184	179.5	189	173
引火点	208	220	208	222	208
流動点	-45.0	-45.0	-45.0	-45.0	-40.0
動粘度40°C mm ² /s	81.49	86.5	179.5	189.9	188.2
動粘度100°C mm ² /s	14.74	15.07	26.73	28.35	26.06
試験項目/SPEC	M・GEAR 75w-90	M・GEAR 80w-140	RALLY ART G	-	-
粘度指数	159	151	190	-	-
引火点	214	226	216	-	-
流動点	-37.5	-37.5	-42.5	-	-
動粘度40°C mm ² /s	117.2	292.8	181.1	-	-
動粘度100°C mm ² /s	17.04	32.21	24.45	-	-

フォルテックブレーキフルードテクニカルデータ（一般性状）

製品	DOT-4	DOT-5	FORTEC
ドライ沸点 °C	230以上	260以上	310
ウェット沸点 °C	155以上	180以上	215
粘度 (cst) -40°C	1,800以下	900以下	1,350
粘度 (cst) 100°C	1.5以上	1.5以上	2.83
	適応規格	適応規格	規格外品